CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI NGUYÊN PHÁT
VPDD: *201/60/11 Nguyễn Xĩ, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh*
VPGD: *36/31F Đường số 4, Khu Phố 6, Phường Hiệp Bình Phước, TP. Thủ*

NP-05 SƠN CÁCH NHIỆT - CHỐNG NÓNG

MÔ TẢ:

Sơn Cách nhiệt - Chống Nóng NP-05 là gốc nước một thành phần được sản xuất theo công thức đặc biệt giảm nhiệt hiệu quả chịu được khí hậu nóng bức, ngăn cản truyền nhiệt và phản xạ ánh sáng, ngăn cản tia nắng mặt trời.

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM:

- Độ bền màng sơn : 10 năm
- Giảm nhiệt độ bề mặt 18 – 28°C
- Giảm nhiệt độ phòng 3 – 5°C
- Bảo vệ và tăng tuổi thọ độ bền cho mái tôn.
- Giảm tiếng ồn trên mái tôn khi trời mưa to.
- Độ kết dính cao và có thể thi công trên nhiều loại bề mặt vật liệu.
- Tăng năng suất lao động và tiết kiệm điện năng sử dụng.
- Dễ thi công

THÀNH PHẦN:

- Nhũ tương cải tiến
- Hợp chất polymer
- Hoạt chất cách nhiệt.
- Nước

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Màu sắc	Trắng
Bề mặt hoàn thiện	Bóng mờ
Gốc sản phẩm	Nhũ tương cải tiến
Chất pha loãng	Nước sạch
Tỉ lệ pha lãng	Tối đa 10%
Tỉ trọng	0.73 kg/ 1lít
Thời gian khô	30-60 phút
Thời gian sơn lớp kế tiếp	Sau 60 phút
Độ phủ lý thuyết	8 – 10 m^2 / 1 lít/ lớp
Thời gian lưu kho	24 tháng (khi lưu trữ trong kho ở 5~35)
Đơn vị đóng gói	13KG/ thùng 18L

QUY TRÌNH ÁP DỤNG

1. Chuẩn bị bề mặt:

- Bề mặt thi công yêu cầu sạch sẽ, không còn bụi bẩn, dầu mỡ hoặc tạp chất, có lớp sơn cũ, rỉ sét, tạp chất cần phải xử lý sạch trước khi thi công.
- Bề mặt là bêtông, tường ngoài có vết rạn nứt cần sửa chữa, trám trét trước khi thi công

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI NGUYÊN PHÁT
VPDD: *201/60/11 Nguyễn Xĩ, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh*
VPGD: *36/31F Đường số 4, Khu Phố 6, Phường Hiệp Bình Phước, TP. Thủ*

2. Thi công:

- Tường bê tông: Lớp 1 pha 10-20% nước sạch. Hai lớp tiếp theo nếu sơn bị đặc pha khoảng 5% nước sạch.
- Tôn cũ, tôn bị rỉ sét: Khuyên dùng Sơn chống rỉ hoặc Sơn lót đa năng làm lớp sơn lót trước khi thi công Sơn Chống nóng.
- Tôn mới: Thi công 2 – 3 lớp Sơn Chống Nóng NP-05 đạt độ dày 0,25 – 0,35 mm, thời gian thi công giữa mỗi lớp cách nhau từ 1 – 2h, tùy điều kiện thời tiết.
- Lớp thứ 1 thi công mỏng nhằm tránh cho bề mặt không bị nứt hoặc bong tróc.
- Trường hợp với bề mặt khô, hút sơn nhanh, có thể pha loãng hơn tỷ lệ trên.
- Khuấy điều trước khi thi công.

3. Dụng cụ thi công:

Ru lô, cọ, súng phun

4. Lưu ý khi thi công:

- Không thi công lên bề mặt có nhiệt độ quá 40^0C.
- Tránh nước mưa tiếp xúc khi màng sơn chưa khô hoàn toàn.
- Không pha với dung môi.

AN TOAN VÀ SỨC KHỎE:

- Trong bất cứ trường hợp nào vật liệu dư thừa và nước rửa phải được hủy bỏ theo quy định của địa phương. Sản phẩm không thuộc loại nguy hiểm, an toàn khi vận chuyển.
- Đảm bảo không gian thoáng và đủ ánh sáng trong quá trình thi công và làm khô.
- Sản phẩm này không chứa chì và thủy ngân.
- Lưu ý bảo vệ mắt khi thi công sơn. Khi bị dính sơn vào mắt, rửa ngay với nước sạch và đến cơ sở y tế kiểm tra.
- Sử dụng xà phòng và nước để rửa sạch những vết bám trên da
- Cách bảo quản: đậy nắp thùng và bảo quản trong điều kiện khô ráo, sạch sẽ. Không được đổ sơn vào cống rãnh hay nguồn nước.
- Đây là sản phẩm không bắt lửa. Để xa tầm với của trẻ em.

